






## AL415

### 1K Грунт в аэрозоли

<b>Описание</b>	<b>AUTOLUX® AL415</b> , 1K грунт в аэрозольной упаковке, предназначен для нанесения на небольшие участки голого металла после шлифования, а также мелкого ремонта. Базовые и акриловые эмали могут наноситься непосредственно на этот грунт.	
<b>Материалы</b>	AL415 <i>Autolux</i> 1K аэрозольный грунт	
<b>Пропорции смешивания</b> 	Готов к применению.  Перед нанесением необходимо встряхнуть балончик в течении 1 минуты.	
<b>Краско-распылитель</b> 	Распылять с расстояния: 15 – 25 см.	
<b>Нанесение</b> 	2 слоя (толщина покрытия до 25 микрон)	
<b>Выдержка</b> 	3 – 5 минуты между слоями при температуре 20°C	
<b>Сушка</b> 	Перед нанесением последующего покрытия 20°C:	минимум 10 -15 минут максимум 60 минут
<b>Следующее покрытие</b> 	Эмали <i>Autolux</i> можно наносить непосредственно на AL415 <i>Autolux</i> 1K аэрозольный грунт.  При необходимости увеличения толщины покрытия рекомендуется использовать грунты наполнители AL425/427 <i>Autolux</i> .	
<b>VOC Информация</b> Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.e) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 840г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 840 г/литр.		

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213- 31- 07