




AL313
HS Лак

Описание	AUTOLUX® HS Лак, AL313 , 2-х компонентный акрил-уретановый лак с высоким сухим остатком для всех типов ремонта.		
Материалы	Лак: Отвердители:	AL313 <i>Autolux</i> HS Лак AL522 <i>Autolux</i> HS Быстрый отвердитель (15 - 20°C) AL524 <i>Autolux</i> HS Стандартный отвердитель (18 - 25°C) AL526 <i>Autolux</i> HS Медленный отвердитель (25 - 35°C)	
Подготовка поверхности	Смотрите техническую информацию по нанесению базовой эмали <i>Autolux</i> ALBC. Максимальное время выдержки эмали перед нанесением лака AL313 составляет 24 часа. Если вы планируете нанести лак по истечению превышающего 24 часа, тщательно заматируйте поверхность и нанесите свежий слой базовой эмали <i>Autolux</i> ALBC . Перед нанесением лака AL313 протрите поверхность базовой эмали липкой салфеткой.		
Пропорции смешивания 	<i>Autolux</i> HS Лак AL313 <i>Autolux</i> HS Отвердители AL522/524/526 Время жизни:		По объему: 2 части 1 часть 3 - 4 часа
Краскораспылитель 	Конвенциональный: HVLР:	Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление 50 psi (3.5 bar) Сопло 1.3 – 1.4 мм, рабочее давление – смотрите рекомендации производителя.	
Нанесение 	2 слоя (50 – 60 мкм толщина покрытия)		
Межслойная сушка 	5 – 10 минут при 20°C		
Сушка 	20°C Принудительная:	От пыли: Монтажная прочность Оклейка Полировка 50 - 60°C Полировка	40-75 минут 5 – 6 часов 10 – 12 часов 16 часов 25 - 30 минут 2 часа после остывания
Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Autolux</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями местного законодательства			

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS). Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2013 PPG Industries. Все права защищены. ООО «ППГ Индастриз», 117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1, Тел.: 8 (495) 213-31-07