



AL441_445_447



Грунт-наполнитель Autolux Easy-Build 4:1

Описание	Грунт-наполнитель AUTOLUX® Easy-Build AL441/AL445/AL447 Белый /Серый /Темно-серый предназначен для любого типа ремонта, отличается простотой нанесения, хорошим розливом, коротким временем сушки, высокой наполняющей способностью, легкостью шлифования.																						
Продукты	Грунт-наполнитель:	AL441 <i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 - Белый AL445 <i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 - Серый AL447 <i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 - Темно-серый																					
	Отвердители:	AL512 <i>Autolux</i> MS Отвердитель - Быстрый (до 20°C) AL514 <i>Autolux</i> MS Отвердитель - Стандартный (18 - 25°C) AL516 <i>Autolux</i> MS Отвердитель - Медленный (25 - 35°C) AL651 <i>Autolux</i> Быстрый разбавитель (15 - 25°C) AL652 <i>Autolux</i> Стандартный разбавитель (20 - 30°C) AL653 <i>Autolux</i> Медленный разбавитель (25 - 35°C)																					
Подготовка поверхности		Тщательно обезжирить поверхность до и после шлифования	 Заводской катафорезный грунт / старые покрытия: абразив P240-P320 Голый металл: P120-P180 Шпатлевка: P120-P180																				
	<i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 грунт может быть нанесен на небольшие участки голой стали. Для обеспечения качественного ремонта рекомендуется на такие участки преварительно наносить протравливающий грунт <i>Autolux</i> Chromate Free Etch Primer AL411. Другие виды металла, такие как алюминий, должны быть обработаны протравливающим грунтом.																						
Смешивание			<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Пропорция смешивания</th> </tr> <tr> <th>По объему</th> <th>По весу</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 AL441/445/447</td> <td>4</td> <td>100г</td> </tr> <tr> <td><i>Autolux</i> Отвердители AL512 / 514/ 516</td> <td>1</td> <td>15г</td> </tr> <tr> <td><i>Autolux</i> MS разбавители AL651/652/653</td> <td>0.5 - 1</td> <td>7-14г</td> </tr> <tr> <td>Жизнеспособность смеси: при 20°C</td> <td colspan="2">30 - 40 минут</td> </tr> <tr> <td>Вязкость смеси: DIN 4 20°C</td> <td colspan="2">32-38 секунд</td> </tr> </tbody> </table>		Пропорция смешивания		По объему	По весу	<i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 AL441/445/447	4	100г	<i>Autolux</i> Отвердители AL512 / 514/ 516	1	15г	<i>Autolux</i> MS разбавители AL651/652/653	0.5 - 1	7-14г	Жизнеспособность смеси: при 20°C	30 - 40 минут		Вязкость смеси: DIN 4 20°C	32-38 секунд	
	Пропорция смешивания																						
	По объему	По весу																					
<i>Autolux</i> Easy-Build 4:1 AL441/445/447	4	100г																					
<i>Autolux</i> Отвердители AL512 / 514/ 516	1	15г																					
<i>Autolux</i> MS разбавители AL651/652/653	0.5 - 1	7-14г																					
Жизнеспособность смеси: при 20°C	30 - 40 минут																						
Вязкость смеси: DIN 4 20°C	32-38 секунд																						
Краскорасп.		HVLP / Конвенциональный:	Сопло 1.7 – 2.0 мм Рабочее давление - смотрите рекомендации производителя																				
Смешивание		3 слоя (150 – 200 мкм толщина покрытия)																					
Выдержка между слоями		До матовения или 3 – 5 минут при 20°C																					
Сушка		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Воздушная сушка при 20°C:</th> <th>Горячая сушка/60°C (металл)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>с AL512</td> <td>1.5 часа</td> <td>15 минут</td> </tr> <tr> <td>с AL514</td> <td>2.5 часа</td> <td>20 минут</td> </tr> <tr> <td>с AL516</td> <td>3 часа</td> <td>30 минут</td> </tr> </tbody> </table>		Воздушная сушка при 20°C:	Горячая сушка/60°C (металл)	с AL512	1.5 часа	15 минут	с AL514	2.5 часа	20 минут	с AL516	3 часа	30 минут	<p>При использовании ИК сушки выдержка перед началом сушки должна быть не менее 5 мин. Сушить на расстоянии 70 – 100 см. Время сушки: 10 -20 минут в зависимости от использованного оборудования</p>								
	Воздушная сушка при 20°C:	Горячая сушка/60°C (металл)																					
с AL512	1.5 часа	15 минут																					
с AL514	2.5 часа	20 минут																					
с AL516	3 часа	30 минут																					



AL441_445_447

Грунт-наполнитель Autolux Easy-Build 4:1

<p>Грунт-наполнитель Easy-Build 4:1 должен быть отшлифован перед нанесением следующего покрытия</p>	
  	<p>Шлифование по-сухому – P400-P500 Шлифование по-мокрому – P800-P1000</p>
<p>Внимание: Проводите очистку оборудования сразу после нанесения с использованием разбавителя <i>Autolux</i> или любого другого подходящего разбавителя. Утилизацию отходов необходимо осуществлять в соответствии с требованиями законодательства об охране окружающей среды.</p>	
<p>Содержание ЛОС (летучих органических веществ) Европейский союз ограничивает для этого материала (продукт категории: IIB.c) содержание VOC (ЛОС) в готовой смеси 540 г/литр. Содержание VOC (ЛОС) в готовой к применению смеси не превышает 540 г/л.</p>	

Настоящие материалы предназначены исключительно для профессиональной ремонтной окраски автомобильного транспорта. Приведенная в данной технической документации информация основана на современных научных и технических знаниях, и принятие всех необходимых мер для обеспечения соответствия используемого продукта нуждам пользователя является обязанностью последнего. Информация по безопасности и охране труда приведена в паспорте безопасности материала (MSDS).

Торговая марка AUTOLUX® и логотип AUTOLUX® принадлежат PPG Industries Ohio, Inc. © 2018 PPG Industries. Все права защищены.

ООО «ППГ Индастриз»,
117587, Москва, Варшавское шоссе 118, корпус 1
Тел.: 8 (495) 213- 31- 07